



Atlas Coat Srl Unipersonale
Via Ercole Ramarini, 15
00015 MONTEROTONDO SCALO (RM)
Tel. 0633680006 — Fax 069060464
www.atlascoat.com

SCHEDA TECNICA

LINEA	CARROZZERIA	TIPOLOGIA	FONDO ACRILICO MONOCOMPONENTE
NOME PRODOTTO	KILLER FILLER 1K	CODICE PRODOTTO	460735

DESCRIZIONE	
Natura	Fondo Acrilico monocomponente, ottimo potere isolante su vecchie verniciature, basso assorbimento, alto potere riempitivo, ottima aderenza.
Impiego	Fondo monocomponente destinato ad essere applicato prima della mano di finitura allo scopo di assicurare l'adesione dello strato di finitura (Isolante) oppure, diminuendo la percentuale di diluizione, per ottenere la formazione di una superficie uniforme riempiendo le piccole imperfezioni della superficie stessa. Dotato di buone doti anticorrosive può essere utilizzato direttamente su lamiera ferrose, acciaiose e su sezioni in ghisa. Inoltre può essere applicato su superfici precedentemente trattate con stucchi o fondi poliestere. In caso d'applicazione su vecchie verniciature, assicurarsi che le stesse siano completamente essiccate, e che non siano di natura acrilica termoindurente. Potrebbe non essere compatibile con tutti i tipi di basi opache ad acqua.

CARATTERISTICHE:	
<ul style="list-style-type: none">Questo preparato è destinato ad usi non regolamentati dal D.Lgs. 161/06;Caratterizzato da un alto potere coprente, da un'ottima distensione e da una tenera carteggiabilità, ONE FILLER è adatto per verniciature totali e/o a pennello intero, per rappezzi e per ritocchi, che nella versione Isolante possono essere effettuati anche in presenza di basi acriliche sia a solvente, sia ad acqua;Di rapida essiccazione ad aria e a forno, fase operativa che può essere accelerata esponendo ONE FILLER all'azione di sistemi di essiccazione rapida o ai raggi IR.	

PROPRIETA' FISICHE			
Aspetto	Liquido denso	Viscosità	2' 00" a 23°C TF Ø 4 (± 2").
Colore	Grigio chiaro	Residuo secco	56%
Odore	Tipico del solvente	Resa Teorica	2-3 mq. Lt (isolante)
Peso Specifico	1,320 Kg./Lt (± 5%)	Micron per mano	50-60
NORMATIVE LEGALI			
D.Lgs 161/2006	Prodotto non destinato agli usi regolamentati dal D.Lgs 161/2006		

DATI TECNICI			
	lamiera nuda: carteggiare la medesima con carta abrasiva P 120; stucchi e fondi poliestere e vecchie verniciature, carteggiare il supporto con carte abrasive P320; lamierati nuovi: passare Scotch-Brite medio. Indi a mezzo diluente antisiliconi da lavaggio ns. tipo Antisili eliminare ogni traccia di grassi, oli, siliconi, impronte digitali, colle d'abrasivi, e polvere.		Diluizione Dal 10% a Max 30% con diluente acrilico standard
	Aerografo A gravita convenzionale ugello Ø 1,4-1,6 pressione 3/4 bar		Passate Fino a 3 mani intervallate da 5/10 minuti
	Essiccazione Fuori polvere 8-9' minuti a 20°C		Essiccazione totale 24 ore a 20°C
	Carteggiabile: Come isolante: 3-4 h a 20°C - 6'-7' con onde corte IR Come riempitivo: 6-8 h come riempitivo - 8'-9' con onde corte IR		Carteggiatura a macchina: sgrosso P320 finitura P500
	Carteggiatura a mano: sgrosso P240 finitura P400		

NOTE DI PRECAUZIONE		NOTE DI STOCCAGGIO	
	<ul style="list-style-type: none">Prima dell'utilizzo leggere attentamente la Scheda di SicurezzaProdotto per uso professionaleDurante l'uso osservare le vigenti normative circa l'uso di prodotti poliuretanic e/o acriliciApplicare la miscela in ambienti con almeno 18°CNon utilizzare la miscela dopo aver superato il periodo di pot-life		Conservare in luogo fresco e ben ventilato lontano da fonti di calore ad una temperatura compresa tra +5°C e +30°C
	Prodotto facilmente infiammabile		Scadenza prodotto: 12 mesi

Informazioni per l'utilizzatore:

Le informazioni qui contenute si basano su prove di laboratorio e sulle nostre attuali conoscenze. Ci riserviamo la facoltà di apportare variazioni ai dati caratteristici del prodotto in relazione al progresso tecnologico o a sviluppi produttivi. A causa dei fattori che sfuggono al nostro controllo in fase applicativa del prodotto, le informazioni qui contenute non si prefiggono di assumere forma di garanzia per determinate specifiche del prodotto medesimo, oppure la sua idoneità per una determinata applicazione. Nel caso venga accertata una responsabilità, questa sarà limitata per i danni, al valore dei prodotti forniti e impiegati dall'utilizzatore. Garantiamo comunque la costanza di qualità dei nostri prodotti. Rispondiamo del prodotto solo nell'ambito delle Condizioni Generali di Vendita. La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce tutte le precedenti.



Atlas Coat Srl Unipersonale
Via Ercole Ramarini, 15
00015 MONTEROTONDO SCALO (RM)
Tel. 0633680006 — Fax 069060464
www.atlascoat.com

SCHEMA TECNICA

Informazioni per l'utilizzatore:

Le informazioni qui contenute si basano su prove di laboratorio e sulle nostre attuali conoscenze. Ci riserviamo la facoltà di apportare variazioni ai dati caratteristici del prodotto in relazione al progresso tecnologico o a sviluppi produttivi. A causa dei fattori che sfuggono al nostro controllo in fase applicativa del prodotto, le informazioni qui contenute non si prefiggono di assumere forma di garanzia per determinate specifiche del prodotto medesimo, oppure la sua idoneità per una determinata applicazione. Nel caso venga accertata una responsabilità, questa sarà limitata per i danni, al valore dei prodotti forniti e impiegati dall'utilizzatore. Garantiamo comunque la costanza di qualità dei nostri prodotti. Rispondiamo del prodotto solo nell'ambito delle Condizioni Generali di Vendita. La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce tutte le precedenti.