



Atlas Coat Srl Unipersonale
Via Ercole Ramarini, 15
00015 MONTEROTONDO SCALO (RM)
Tel. 0633680006 — Fax 069060464
www.atlascoat.com

SCHEMA TECNICA

LINEA	CARROZZERIA	TIPOLOGIA	SMALTI SPECIALI CAR REFINISH
NOME PRODOTTO	BUMPER PAINTS TEXTURE	CODICE PRODOTTO	Serie 860

DESCRIZIONE	
Natura	Vernice monocomponente a base di resine acriliche con effetto texturizzato, caratterizzata da buona adesione su materie plastiche di varia natura (ABS, poliuretano rigido, policarbonato poliestere rinforzato con fibra di vetro), rapidità di essiccazione e buona resistenza agli agenti atmosferici.
Impiego	Questa vernice è destinata principalmente ad un uso in carrozzeria auto o industriale per verniciare o riverniciare direttamente senza necessità di un primer: spoiler, paraurti, componenti in plastica o in vetroresina scoloriti dal tempo.
CARATTERISTICHE:	
<ul style="list-style-type: none"> • prodotto monocomponente facile da usare e pronto all'uso; • ottimo aggrappaggio su moltissimi tipi di supporti plastici; • elevata flessibilità; • rapidità di essiccazione; • finitura texturizzato molto resistente ai graffi; 	

PROPRIETA' FISICHE			
Aspetto	Liquido a bassa viscosità	Viscosità	14" (± 5") a 20 °C FORD 8
Colore	Nero – antracite	Residuo secco	52%
Odore	Tipico del solvente	Resa Teorica	5-6 mq. Kg
Peso Specifico	1,150 Kg./Lt (± 5%)	Micron per mano	30-50 micron
NORMATIVE LEGALI			
D.Lgs 161/2006	VOC (g/Lt) prodotto pronto all'uso Dir. 2004/42/CE IIB(a)(840)840		

DATI TECNICI			
	Ripulire la superficie da trattare da eventuali presenze di grasso, polvere, etc. etc. Eliminare eventuali fumi di verniciatura mediante diluente antisilicone da lavaggio		Diluizione Tal quale fino max 10% diluente acrilico
	Catalisi Non prevista		Aerografo A gravita convenzionale ugello ø 1,4/1,5 a 3,5 bar
	Passate Max 2 intervallate da 10 minuti		Riverniciabilità: 2-3 ore a 20°C
	Appassimento a 20°c Tra le mani: 10' Prima delle finiture: 20'		Essiccazione al tatto 60' A 20°C

NOTE DI PRECAUZIONE	NOTE DI STOCCAGGIO
<ul style="list-style-type: none"> • Prima dell'utilizzo leggere attentamente la Scheda di Sicurezza • Prodotto per uso professionale • Durante l'uso osservare le vigenti normative circa l'uso di prodotti vernicianti • Applicare la miscela in ambienti con almeno 18°c • Non utilizzare la miscela dopo aver superato il periodo di pot-life 	<p>Conservare in luogo fresco e ben ventilato lontano da fonti di calore ad una temperatura compresa tra i +5°c e i +30°c</p> <p>Scadenza 12 mesi</p>

Informazioni per l'utilizzatore:

Le informazioni qui contenute si basano su prove di laboratorio e sulle nostre attuali conoscenze. Ci riserviamo la facoltà di apportare variazioni ai dati caratteristici del prodotto in relazione al progresso tecnologico o a sviluppi produttivi. A causa dei fattori che sfuggono al nostro controllo in fase applicativa del prodotto, le informazioni qui contenute non si prefiggono di assumere forma di garanzia per determinate specifiche del prodotto medesimo, oppure la sua idoneità per una determinata applicazione. Nel caso venga accertata una responsabilità, questa sarà limitata per i danni, al valore dei prodotti forniti e impiegati dall'utilizzatore. Garantiamo comunque la costanza di qualità dei nostri prodotti. Rispondiamo del prodotto solo nell'ambito delle Condizioni Generali di Vendita. La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce tutte le precedenti.